



**Fornace S.I.L.A. SRL**

P.IVA 00216830406

47100 Forlì - Via Schiova, 17

Tel. 0543 72.80.75 Fax 0543 72.60.60

www.fornacesila.com

info@fornacesila.com

*Cotto Terra Nobile®*

## **RUBRIQUES DU CAHIER DES CHARGES**

### *MAÇONNERIES*

Maçonnerie d'une épaisseur de cm ... (têtes) réalisée avec des briques faites toutes à la main avec 5 surfaces à vue sablées ayant les dimensions suivantes (\*)..... de couleur (\*\*).....  
Briques obtenues à partir d'une pâte d'argile alluviale romagnole moulée dans de spéciaux coffrages en bois et séchées pendant au moins 80 heures, cuites au four Hoffman à une température d'au moins 1030°C.

La maçonnerie doit être effectuée avec du mortier de chaux hydraulique naturel ayant un contenu réduit de sels solubles. Les joints devront être stuqués, tendus et brossés selon les indications de la Direction des Travaux et en suivant les conseils spécifiques pour une bonne pose. Les coûts relatifs à l'élimination des résidus de mortier de la surface et au lavage final avec une solution d'eau et d'acide chlorhydrique moyennement dilué sont compris dans le prix.

Mc totaux .....

(\*) 12x25x5,5 - 14x28x5,5

(\*\*) sablé classique clair, sablé classique rosé, jaune romagnol, rosé romagnol, antiqué.