


CE**FORNACESILA.COM srl**

il vero cotto fatto a mano

 Via Schiova 17 - 47122 - Forlì
 tel. 0543 72.80.75 - fax 0543 72.60.60
 www.fornacesila.com - info@fornacesila.com
 P.I. - Cod.fiscale 00216830406
Cotto Terra Nobile®**UNI EN 771-1****Tipo : HD**
**ELEMENTO
PORTANTE PER
MURATURA**
**MATTONE PIENO GIALLO FATTO
INTERAMENTE A MANO
(12x25x5,5 cm)**

Revisione : 23/01/2013

Caratteristiche dimensionali			Tolleranza
Lunghezza	mm	250	T2
Larghezza	mm	122	
Spessore	mm	56	
Configurazione e Forma: Mattone pieno in laterizio di forma rettangolare			
Massa convenzionale	kg	2,75	D2
Peso specifico apparente	kg/m ³	1.554	
Resistenza alla compressione			Categoria
Faccia Base □	N/mm ²	19,6	I
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria		F2
Contenuto di Sali solubili	Categoria		S2
Reazione al fuoco	Euroclasse		A1
Assorbimento d'acqua (porosità apparente)	%	25	
Coefficiente di diffusione del H ₂ O _{VAP}	-	$\mu = 5/10$	Valori tabulati in UNI EN 1745
Adesione malta↔laterizio	N/mm ²	0,15 – 0,30	Secondo EN 998-2, All. 2
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry}$) □ [lunghezza x altezza]	W/(m·K)	0,47	Calcolo secondo UNI EN 1745
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry}$) □ [larghezza x altezza]	W/(m·K)	0,47	Calcolo secondo UNI EN 1745

CE**FORNACESILA.COM srl**

il vero cotto fatto a mano

 Via Schiova 17 - 47122 - Forlì
 tel. 0543 72.80.75 - fax 0543 72.60.60
 www.fornacesila.com - info@fornacesila.com
 P.I. - Cod.fiscale 00216830406
Cotto Terra Nobile®
**MATTONE PIENO ROSSO FATTO
 INTERAMENTE A MANO
 (12x25x5,5 cm)**
UNI EN 771-1**Tipo : HD**
**ELEMENTO
 PORTANTE PER
 MURATURA**

Revisione : 23/01/2013

Caratteristiche dimensionali			Tolleranza
Lunghezza	mm	250	T2
Larghezza	mm	121	
Spessore	mm	54	
Configurazione e Forma: Mattone pieno in laterizio di forma rettangolare			
Massa convenzionale	kg	2,88	D2
Peso specifico apparente	kg/m ³	1.767	
Resistenza alla compressione			Categoria
Faccia Base □	N/mm ²	21,5	I
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria		F2
Contenuto di Sali solubili	Categoria		S2
Reazione al fuoco	Euroclasse		A1
Assorbimento d'acqua (porosità apparente)	%	18	
Coefficiente di diffusione del H ₂ O _{VAP}	-	$\mu = 5/10$	Valori tabulati in UNI EN 1745
Adesione malta↔laterizio	N/mm ²	0,15 – 0,30	Secondo EN 998-2, All. 2
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry}$) □ [lunghezza x altezza]	W/(m·K)	0,47	Calcolo secondo UNI EN 1745
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry}$) □ [larghezza x altezza]	W/(m·K)	0,47	Calcolo secondo UNI EN 1745